



Egykomponensű hibrid parkettaragasztó

HB-810

A **HB-810** egy egykomponensű ragasztóanyag, hibrid homogén paszta állagú, módosított szilán alapú. A ragasztó izocianát-, oldószer- és vízmentes. A ragasztót a burkolás befejezési munkálatainál használt különböző elemek rögzítéséhez ajánljuk. Kifejezetten alkalmas szalagparkettához, befejezetlen vagy előkészített parketta (beleértve a bükköt, juhart, és egzotikus) és kifejezetten a nedvességre érzékeny fafajtákat. A ragasztó a legtöbb építési aljazaton alkalmazható, legyen az nedvszívó vagy nem-nedvszívó. A ragasztóanyag könnyen felhordható, mely magas tapadási erőt eredményez.

ELŐNYÖK

- egyszerű alkalmazás
- erős végső tapadás
- rugalmas illesztés
- nedvességre érzékeny és egzotikus fatípusok ragasztásához ajánljuk

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

- egzotikus parketták ragasztása
- nagy fafelületek ragasztása
- alkalmazható nedvességre érzékeny parkettákhoz

MŰSZAKI ADATOK

Képlékeny állapot

Alap	szilán-kezelt poliuretán prepolimer
Állag	paszta
Szín	bézs
Szilárd anyag tartalom	100 %
Sűrűség	1,5 g/cm ³ (20°C-on)
Megmunkálhatóság	legfeljebb 90 perc (függ a környezeti tényezőktől és az aljzat tulajdonságaitól)
Alkalmazási hőmérséklet	15°C és 25°C között
Teljes kikeményedési idő	7 nap elteltével (normál körülmények között)
Kihozatal	650-1200g/m ² (függ az aljzattól és a fogazott vakolókanáltól)
Tűzveszélyesség	Nem tűzveszélyes

Kikeményedett állapot

Hőellenállás	legfeljebb 50°C
Kötés típusa	rugalmas



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés – az aljzatnak száraznak, nedvszívónak, simának, nyomó- és húzóerő állónak, továbbá por-, viasz-, festék-, olaj-, rozsdá-, gipsz- és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie, mely negatívan befolyásolná a tapadást. A cement aljzat maximális nedvességtartalma nem lépheti túl a 2%-ot, gipsz vagy anhidrit esetében 0,5% (CM módszer). Amennyiben szükséges, az aljzatot előkezelhetjük a megfelelő poliuretán alapozóval. Tárolja a ragasztóanyagot és a ragasztani kívánt anyagokat abban a helyiségben ahol azok be lesznek építve legalább 24 órával a felhasználást megelőzően.

Alkalmazás – a ragasztónak szobahőmérsékletűnek kell lennie. Hordja fel a ragasztót B3 vagy B11 fogazott spatula segítségével. Fektesse le a parkettát a nedves ragasztóanyagra, finomat csúsztassa és nyomja egyenletesen az aljzathoz. Bizonyosodjon meg a megfelelő ragasztóanyag eloszlásra. Az optimális tapadási körülmények: hőmérséklet 15-25°C és a relatív levegő páratartalom <65%, a parketta nedvesség tartalma 7-11%. A csiszolás és lakkozás legalább 3 nappal a teljes kötés után javasolt.

Tisztítás – kikeményedés előtt tiszta, száraz ruhadarab, alkohol vagy etil-acetát, kikeményedés után mechanikus úton. A szennyezett parkettát azonnal törölje le tiszta, száraz ruhadarabbal.

Megjegyzések – a megmunkálhatóság időintervalluma 20°C-on és 50%-os levegő páratartalomnál lett megmérve, más tényezők közt az idő mennyisége változhat. Ügyeljen a burkolat gyártójának utasításaira. Amennyiben nem megszokott anyagokkal dolgozik, mindenképpen végezzen előzetes tapadás teszteket.

TÁROLÁSI INFORMÁCIÓ

A szavatossági idő a gyártás dátumától számított 12 hónap, eredeti, zárt csomagolásában tárolva +5 és +25 °C közötti hőmérsékleten.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

A termék nem számít veszélyes készítménynek a Veszélyes Anyagok Előírásainak szempontjából. A termék Biztonsági Adatlapja kérésre hozzáférhető.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

EAN Kód	Tartalom	Szín	Csomagolás	Db / karton	Szabvány darabszám / EURO-paletta



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Szárazföldi:	ADR:	Mentesség
Tengeri:	IMDG:	Mentesség
Légi:	ICAO / IATA-DGR:	Mentes
UN Szám:		Nincs

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Biztonsági Adatlap hozzáférhető a Selena Hungária Kft.-nél. Újrahasznosítás a hatályos jogi előírásoknak megfelelően.

Ezen Műszaki Adatlap kiadásával az összes előző érvényét veszíti.

Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék kezelésének, tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez az információ nem helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bizonyítására, hogy a Selena termékek teljes mértékben megfelelőek speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. Selena Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog megszegésére.