

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### ARTELIT PROFESSIONAL Kétkomponensű poliuretán parkettaragasztó PB-890

Az **ARTELIT PROFESSIONAL Kétkomponensű poliuretán parkettaragasztó PB-890** oldószer- és vízmentes ragasztó, amely minden típusú parketta ragasztására ajánlott. Kiváló tapadási képességgel rendelkezik porózus és nem porózus felületekhez, mint pl.:

- beton
- cement és anhidrit összetételek
- önterülő anyagok
- farostlemez
- fa

#### ELŐNYEI:

- **hosszú nyitott idő - 90 percig**
- **könnyen teríthető**
- **kiváló tapadási tulajdonság**
- **kiemelkedően rugalmas kötés**
- **kiváló nyírószilárdság**
- **kiválóan ellenáll a víznek és az öregedésnek**
- **alkalmazható padlófűtés esetén is**

#### TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK:

- 10-es mm tömörparketta
- 22 mm-es padlódeszka
- egzotikus fából, bükkből és juharból készült parketta
- többretegű parketta

#### **TECHNIKAI ADATOK:**

##### **Kötés előtt:**

Alapanyag:

A komponens:

B komponens:

polyol-ok keveréke szervesetlen töltőanyaggal  
polimer difenilmetán 4,4' - diizocianát

Szín:

világos bézs

Sűrűség:

1,3 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>

Felhasználási hőmérséklet:

+10°C - +30°C

Nyitott idő (+ 20°C -nál):

90 percig

Csiszolás:

kb. 72 óra után

Teljes kötési idő:

5-7 nap

Kiadósság:

700 - 1500 g/m<sup>2</sup>

Tűzveszélyesség:

nem tűzveszélyes

Oldhatóság:

acetón

##### **Kötés után:**

Szárazanyag tartalom:

100%

Kötés típusa:

rugalmas

Kötés hőállósága:

+100°C -ig

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

**Előkészítés:** A ragasztandó padlófelület legyen száraz, tiszta, repedésmentes, nyomásnak és nyújtásnak ellenálló, és minden olyan anyagtól mentes, ami a befolyásolhatja a ragasztást! A jobb hatás érdekében használjuk az *Artelit poliuretán alapozó-t PB-230*! A ragasztó felvitele és száradása alatt a padlófűtést kapcsoljuk ki! Használat előtt a ragasztót vigyük +20°C-os helyiségbe! Keverjük össze a ragasztót az edzővel (10:1 arányban), használjunk elektromos keverőt! A bekevert ragasztót 90 percen belül használjuk fel(+ 20°C-on).



**Felhasználás:** Vigyük fel a ragasztót fogazott kenőlapáttal! A ragasztóréteg vastagsága 5-10 mm legyen. Fekessük a parkettát a ragasztórétegre, finoman mozgassuk meg, és nyomjuk keményen a felületre! Bizonyosodjunk meg róla, hogy a felület teljes egészében le van fedve ragasztóval! A fal és a parketta között hagyjunk ki 10 -15 mm rést, és biztosítsuk azt ékekkel! Az ékeket 24 órával a parketta lerakása után távolítsuk el!

**Tisztítás:** A meg nem kötött ragasztót acetonnal lehet eltávolítani. A megkötött ragasztó csak mechanikus úton távolítható el.

**Megjegyzés:** Bizonyosodjunk meg róla, hogy a ragasztó megfelelően összekeveredett, különösen a vödör alján, és falán! Ha nem megfelelően keverjük össze, a ragasztó nem köt meg, és az illesztések elvesztik tartósságukat!

### LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Termékkód | Úrtartalom | Csomagolás | db/karton | 1 EUR- raklapra jutó standard darabszám |
|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 1.05.1    | 10 kg      | vödör      | 1         | 55                                      |

Garantált eltarthatósági idő a gyártás napjától számított 12 hónap, bontatlan eredeti csomagolásban.  
Tárolási hőmérséklet: +5°C - +30°C.

### **Szállítási információ:**

Közúton: ADR/RID      Tengeren: IMDG-      Légi úton: ICAO-TI és      UN szám: nincs  
(határon át): szabad      mentes      IATA\_DGR- mentes

### BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK:

Tartsuk be a szokásos egészségügyi előírásokat! Részletesebb információért kérje a termék Biztonsági adatlapját a Selena Hungária Kft.-től.  
Biztonság: Összetétel: Difenilmetán 4-4' diizocianát **R20** Belélegezve ártalmas. **R36/37/38** Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. **R42/43** Belégzéssel vagy bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. **S2** Gyermekek kezébe nem kerülhet! **S23** A keletkező gőzt ne lélegezzük be! **S36/37** Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni! **S38** Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni! **S45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. **S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  
További előírások: A maradék terméket és a dobozt a helyi hivatalos rendelkezésekkel összhangban kezeljük!

Xn - ártalmas

Ennek a Műszaki Leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának a körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy



ARTELIT PROFESSIONAL  
Kétkomponensű poliuretán parkettaragasztó PB-890  
2003.szeptember

értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.