

## MŰSZAKI ADATLAP



### Professional PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk

- Vízbázisú, kétkomponensű parkettalakk
- Kiemelkedően magas kopásállóság
- Kiválóan áll ellen vegyszereknek és UV sugárzásnak
- Magas fokú hő- és vízállóság
- Semleges illat
- Színtelen lakkbevonat
- Keverési arány lakk/keményítő 10:0,8
- Alapozó és parkettalakk egyben
- Könnyen alkalmazható henger vagy kétoldalú spatula segítségével
- Selyemfényű
- Megfelel a C osztály kritériumainak az osztrák ÖNorm C 2354 szerint a karcállóság, a vegyszer-ellenállóság, tapadóerő és rugalmasság tekintetében

Amihez ajánljuk:

- Parketták minden típusához, leragasztott parkettafákhoz és fapadlókhoz (feszés vagy elasztikus kötés)

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ALAP:</b>                  | <b>PU DISZPERZIÓS POLIIZOCIANÁT</b>   |
| <b>SZÍN:</b>                  | <b>FEHÉR SZÍNTELEN</b>                |
| <b>ÁLLAG:</b>                 | <b>ALACSONY VISZKOZITÁS</b>           |
| <b>SŰRŰSÉG:</b>               | <b>KB. 1,03 G/CM3; KB. 1,12 G/CM3</b> |
| <b>HIGÍTÓ-/TISZTÍTÓANYAG:</b> | <b>VÍZ</b>                            |
| <b>FELHORDÁS MÓDJA:</b>       | <b>KÉTOLDALAS SPATULA/9MM</b>         |

**MŰSZAKI ADATLAP**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <b>SZÁLHOSSZÚSÁGÚ LAKKHENGER</b>   |
| <b>KIADÓSSÁG:</b>             | <b>SPATULA: 20-50 G/M2<br/>RÉTEGENKÉNT<br/>9MM SZÁLHOSSZÚSÁGÚ<br/>LAKKHENGER: 120 - 150 G/M2<br/>RÉTEGENKÉNT</b>   |
| <b>FAZÉKIDŐ:</b>              | <b>KB. 1,5 ÓRA*, HŐMÉRSÉKLETTŐL<br/>FÜGG</b>   |
| <b>SZÁRADÁSI IDŐ:</b>         | <b>SPATULA: KB. 20 PERC.<br/>9MM SZÁLHOSSZÚSÁGÚ<br/>LAKKHENGER: KB. 3-5 ÓRA*</b>   |
| <b>ELSŐ ÓVATOS HASZNÁLAT:</b> | <b>24 ÓRA* ELTELTÉVEL</b>  |
| <b>VÉGSŐ SZILÁRDSÁG:</b>      | <b>10 NAP* ELTELTÉVEL, SZŐNYEGET<br/>KIZÁRÓLAG A PARKETTÁZÁSTÓL<br/>SZÁMÍTOTT<br/>6 HÉT ELTELTÉVEL TEGYEN A<br/>PADLÓRA!</b>   |
| <b>TÁROLHATÓSÁG:</b>          | <b>KB. 6 HÓNAP</b>   |
| <b>TÁROLÁS:</b>               | <b>MAX. 30 °C, EREDETI<br/>TÁROLÓEDÉNYBEN, A MÁR<br/>NYITOTT TÁROLÓEDÉNYEKET<br/>SZOROSAN ZÁRJA VISSZA ÉS AZ<br/>ANYAGOT HASZNÁLJA EL<br/>MINÉL HAMARABB. KÉRJÜK<br/>TÁVOLÍTSA EL A "BŐRT"<br/>A LAKK TETEJÉRŐL, AMENNYIBEN<br/>LENNE RAJTA.</b> |
| <b>FAGYÉRZÉKENYSÉG:</b>       | <b>IGEN NEM</b>  |

## MŰSZAKI ADATLAP

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>GEFSTOFFV KÓD:</b> | <b>W3 DD 1</b> |
| <b>GISCODE:</b>       |                |

\* A fent említett adatok laboratóriumban készültek, a rendkívül sokféle, tárgyhoz kötött alkalmazási esetek miatt, ezeket az adatokat szabványként kell kezelni.

\*\* Német Veszélyes anyag Előírások

Biztonságtechnikai adatlap kérésre rendelkezésre áll.

### Előkészítés:

A padló felületének tisztának, olaj-, viasz-, szilikon- és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie, melyek csökkentik a tapadóerőt. A durva csiszolás után a legfeljebb 2mm-es hézagokat le kell zárni FW-400-assal, 80-as szemcsenagyságú, vagy finomabb csiszolatporral összekeverve.

Hagyjuk száradni kb. 30 - 60 percig majd csiszoljuk újra óvatosan (szemcse: 100 – 120).

Annak érdekében, hogy erősítsük a tölgyfa parketta sötét színét, az javasoljuk, kezelje elő azt

**Artelit** Professional W-430 Vizes Alapozólakk és FW-500 Vízbázisú Fatapasz (gél) segítségével.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a száradási idő min. 24 óra legyen!

### Alkalmazás:

Használat előtt felrázandó!

Lehetőségek parketták tömítéséhez:

Használat előtt jól rázzuk fel az A komponenst! Töltsük ki egy tiszta vödörbe, majd lassan töltsük hozzá a B komponenst, (PW-460 keményítő) az A komponenshez, folyamatos keverés mellett, amíg homogén eleggyé válik. Keverési arány 10:0 8. Miután hagyjuk, hogy az anyag 10 percet pihenjen, töltsse át egy tiszta vödörbe és keverje át alaposan.

Vigye fel a parkettára az anyagot kétoldalas spatulával vagy hengerrel: kb. 8 mm). Száradási idő (spatula): kb. 20 perc/réteg, (henger): kb. 2-4 óra/réteg. Hagyja megszáradni az összes réteget mielőbb újat, kívánna felvinni. Ne hordjon fel 2 rétegnél többet henger segítségével 24 órán belül, ellenkező esetben a parkettán lévő nagymennyiségű víz, kárt okozhat.

Az olyan érzékeny fatípusok, mint a bükk, kőris és juhar és a gyümölcsfa típusok nem kezelhetők spatulával, annak érdekében, hogy elkerüljük a színváltozást. Ezekhez a fatípusokhoz az **Artelit** Professional W-430-as termékünket ajánljuk henger

## MŰSZAKI ADATLAP

használatával, hogy megelőzzük a parketta nem megfelelő ragadását és hogy csökkentsük a fa nedvszívó erejét.

Azt javasoljuk, hogy az alapozólakkok használata után, hordjon fel 2 réteg **Artelit** Professional PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakkot henger segítségével. Száradási idő: max. 24 óra/réteg, 24 óránál hosszabb száradási idő esetében a parkettát csiszolóvászonnal kell átcsiszolni (szemcsenagyság: 150); majd távolítsuk el a port porszívóval és hordjunk fel 1 réteget kétoldalas spatulával vagy töröljük át a parkettát nedves, tiszta ruhával.

A munkavégzés közben, a szoba hőmérséklete 15-25 °C között kell, hogy legyen, a relatív páratartalom pedig 50-60%.

A száradás alatt biztosítsa az állandó légmozgást! Kerülje a túlzott huzatot, és a közvetlen napsugárzást.

### Javaslatok padlókezelési rendszerre:

1. **Artelit** PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk\*\*\*2 réteg (alapozóként) keresztirányban spatula segítségével  
**Artelit** PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk 2 réteg (záró réteg) hengerrel
2. **Artelit** PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk\*\*\* 1 réteg (alapozóként) hengerrel  
**Artelit** PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk 2 réteg hengerrel

### Problematicus\*\* parkettatípusok:

3. **Artelit** Professional FW-500 Vízbázisú Fatapasz (gél) és/vagy W-430 Vizes Alapozólakk alapozóként spatula vagy henger segítségével  
**Artelit** Professional PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk 2 réteg hengerrel

## MŰSZAKI ADATLAP

\*\* **Artelit** Professional FW-500 Vízbázisú Fatapasz (gél) és/vagy W-430 Vizes Alapozólakk használatát javasoljuk problematikus fafélékhez, mint a lamella parketta, meleg vízfűtésű aljzat, fa útburkolat, ragasztott padlólapok annak érdekében, hogy elkerüljük a nem megfelelő ragadást.

\*\*\*1 réteg W-430 Vizes Alapozólakk használatát javasoljuk 9mm szálhosszúságú lakkhenger segítségével az olyan érzékeny fatípusokhoz, mint a bükk, kőris és juhar és a gyümölcsfák különböző típusaihoz, hogy megelőzzük a parketta nem megfelelő ragadását, és hogy csökkentjük a fa nedvszívó erejét. Azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen végezzen tesztek sajátkezüleg ismeretlen fatípusokon, annak érdekében, hogy elkerülje a színváltozást és a tapadási problémákat. A plasticizert tartalmazó termékek, mint a görgővel ellátott székek, szőnyegaljzatok vagy filcbetétek színváltozást vagy a lakkréteg lágyulását okozhatják.

Abban az esetben, ha **Artelit** Professional PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakkot használnánk felújított parkettán, kérjük, értesítse cégünket további tanácsokért.

### Védőszer:

A. DIN 18356 német szabványnak megfelelően, a védőréteggel kezelt parketták szabályos védelmet igényelnek. Mi az **Artelit** Professional PM 222 Univerzális Parkettavédőszer ajánljuk.

### Tisztítószer:

Az **Artelit** Professional PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk által keletkezett foltokat azonnal el kell távolítani. Az eszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

### MEGJEGYZÉS:

Az **Artelit** Professional PW-460 Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakk, annak ellenére, hogy olyan termék, mely alacsony káros anyag tartalommal bír, mégis megköveteli a megszokott óvintézkedéseket. Ügyeljen a fagymentes szállításra. Tárolja fagymentes helyen, a tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg a 30 °C-t. Tárolási idő: 6 hónap eredeti csomagolásban. Figyelembe kell venni az ágazat vonatkozó normákat és előírásokat. Németország határain kívül, vonatkozó nemzeti előírásokat kell alkalmazni, melyekkel a felhasználónak tisztában kell lennie. A Technikai Adatlapunkban leírtaktól eltérő alkalmazáshoz határozott engedélyünkre van szükség, ellenkező esetben nem tudunk garanciát biztosítani. Figyelembe kell venni az ágazat vonatkozó normáit és előírásait.



## MŰSZAKI ADATLAP

Németország határain kívül, vonatkozó nemzeti előírásokat kell alkalmazni, melyekkel a felhasználónak tisztában kell lennie.

Keményítő: Irritáló hatású. Kérjük, mindig tartsa szem előtt a Biztonsági Adatlapban leírt információt!

### **Csomagolás:**

10 + 0,8 l l vödör nettó űrtartalom, 54 vödör/paletta

### **Megjegyzés:**

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni.

Selena Hungária Kft. - 7630 Pécs – Közraktár u. 1 - Telefon: (06) 72 514 411 - E-mail: selena@selena.hu - Internet: www.selena.hu 2 / 2